

## FICHA TÉCNICA DEL TEJIDO

Artículo	Faina
Color en stock	Todos los colores de su carta
Carta de colores en stock	Para fabricar colores fuera de stock, consultar condiciones.
Composición	PES 50 % / CO 50 %
Punto del tejido	Felpa flame sin perchar
Gramaje	300 g/m <sup>2</sup>
Ancho	180 cm
Metros o Kilogramos por pieza	35 m aprox.
Tipo de prenda	Sudadera, Pantalón
Sector	Moda, Casual
Certificados	-
Instrucciones de lavado	

Pruebas al tejido PES/CO	Resultados						
	Degradación	Descarga sobre PES BL CL   OSC   SOL			Descarga sobre CO BL CL   OSC   SOL		
<b>Lavado</b> (ISO 105-C06:2010 A1S)	4-5	4-5	2-3	4-5	4-5*	2-3	4-5
<b>Sudor</b> (ISO 105-E04:2008) ácido	4-5	4-5	3-5	4-5	4-5	3-5	4-5
<b>Sudor</b> (ISO 105-E04:2008) alcalino	4-5	4-5	3-5	4-5	4-5	3-5	4-5
		*Amarillos sobre descarga en CO entre 2-3			Húmedo		
		Seco			BL CL   OSC   SOL		
<b>Frote</b> (ISO 105-X12)	4-5	2-5	2-3	3-5			
<b>Pilling</b> (ISO 12945-1:200 Orbitor)		>50000 (grado 4-5)					
<b>pH</b> (ISO 3071:2005)		5,5-7,5					
<b>Estabilidad dimensional</b> (ISO 6330)		<±5%					

Colores del tejido BL=Blancos CL=Claros OSC=Oscuros SOL=Sólidos

Si el color es para combinar, consultar condiciones especiales.

Estas pruebas están realizadas internamente por nuestros técnicos y no tienen certificación oficial.