



Comercial Textil Moreno, S.L.  
C. Vapor Gordils, 15-Pol. Ind. Mata-Rocafonda  
08304 Mataro (BARCELONA)  
93.790.62.65 www.cotexmo.es

## FICHA TÉCNICA DEL TEJIDO

Artículo	Reina P 390 gr.
Color en stock	Químico para tinter
Carta de colores en stock	-
Composición	CO 100% Re-Eco Organic
Punto del tejido	Felpa Perchada
Gramaje	390 g/m <sup>2</sup>
Ancho	185 cm
Metros o Kilogramos por pieza	30 m aprox.
Tipo de prenda	Sudadera, chándal
Sector	Moda, Casual
Instrucciones de lavado	

Certificados



### Pruebas al tejido CO

### Resultados

	Degradación	Descarga sobre CO			Descarga sobre PES		
		BL	CL	SOL	BL	CL	SOL
<b>Lavado</b> (ISO 105-C06:2010 A1S)	4-5	3-5	2-3	4-5	3-5	2-3	4-5
<b>Sudor</b> (ISO 105-E04:2008) ácido	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
<b>Sudor</b> (ISO 105-E04:2008) alcalino	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		Seco			Húmedo		
<b>Frote</b> (ISO 105-X12)	4-5				BL	CL	SOL
					4-5	2-3	2-5
<b>Pilling</b> (ISO 12945-1:200 Orbitor)		>50000 (grado 4-5)					
<b>pH</b> (ISO 3071:2005)		5,5-7,5					
<b>Estabilidad dimensional</b> (ISO 6330)		<±10%					
		con planchado húmedo <±6%					

Colores del tejido BL=Blancos CL=Claros OSC=Oscuros SOL=Sólidos  
Si el color es para combinar, consultar condiciones especiales.

Estas pruebas están realizadas internamente por nuestros técnicos y no tienen certificación oficial.